

水性フィラーは環境対応型の水性塗料です。

目止め性、拭き取り性にすぐれ従来の溶剤型フィラーと同様にご使用頂けます。

コードNo.
品名

92-6452 水性フィラー

系 統

合成樹脂系一液型目止め塗料

用 途

建材、一般木工、工芸品、家具などの素地目止め

使用剤

水道水

推奨希釈率

92-6452 水性フィラー

100

美水木インテリアカラー

50~150

水道水

適量

塗装方法

- ① 塗料を調合し、よく攪拌してから刷毛又は、スプレーにて被塗物に塗布します。
- ② ウエスで丁寧に渦巻状に塗料をすり込みます。
- ③ 残った塗料をきれいなウエスでムラなく拭き取り、仕上げます。

温 度 と
乾 燥 時 間

温 度	10℃	20℃	30℃
乾 燥 時 間	2時間以上	1時間以上	30分以上

※ だいたいの目安を示したもので、乾燥時の湿度により乾燥時間は異なってきます。

使用上の注意

1. 拭き残りは、密着不良の原因となりますので御注意ください。
2. 使用前には、十分に攪拌してください。
3. 他のフィラーとは混合出来ません。
4. 急激な強制乾燥は、導管部の吹き戻りの原因となります。
5. 希釈には、水道水をご使用下さい。