

EG水性1液シリーズは、水性塗料の中でもVOCの含有量が少なく特に環境に優しい水性塗料です。

コード No. 92-7410 EG1液アクア サンジング
品 名

特 徴

スプレーでの塗工性が良く、タレ難く、平滑な塗面が得られます。
1液型ウレタン塗料なので、塗料混合の手間がなく、可使時間に縛られることもないので、作業性が良好です。
無黄変塗料です。
VOCの含有量が1%未満であり、水性塗料の中でも特に環境に配慮した水性塗料です。

系 統

1液型水性ポリウレタン樹脂塗料

用 途

建築内装、家具、一般木工、工芸品の中塗りなど

水の希釈率
と 粘 度

水道水の希釈率	0%	5%
10℃での粘度	60	45
20℃ "	50	40
30℃ "	45	35

※ 数値はイフタカップのデータ（秒）です

※ 塗装方法による適性粘度

塗 装 方 法	粘 度
スプレー	40～60秒

温 度 と
乾 燥 時 間

温 度	20℃
指触乾燥	60 分
指圧乾燥	2 時間
しまり乾燥	4 時間

一回の塗布量

約90～110 g/m²

使用上の注意

- (1) 使用前に塗料をよく攪拌してください。
- (2) 5℃以下での塗装や、多湿の際の塗装は硬化時間が極端に遅くなるだけでなく、塗膜性能が出なくなることがありますので、避けてください。
- (3) 塗装器具は、使用后直ちに水で洗浄してください。一度乾いてしまうと水や溶剤では落ちにくいので、ご注意ください。
- (4) 残塗料や洗浄廃液は、河川や下水などに捨てず、各自治体が決めた処分方法に従って廃棄してください。
- (5) 本来の用途以外には、使用しないでください。