

EG水性1液シリーズは、水性塗料の中でもVOCの含有量が少なく特に環境に優しい水性塗料です。

コード No.	92-7710	EG1液アクア	クリヤー
品名	92-7750	EG1液アクア	半艶消
	92-7800	EG1液アクア	全艶消

特徴

スプレーでの塗工性が良く、タレ難く、平滑な塗面が得られます。
 1液型ウレタン塗料なので、塗料混合の手間がなく、可使時間に縛られることもないので、作業性が良好です。
 無黄変塗料です。
 VOCの含有量が1%未満であり、水性塗料の中でも特に環境に配慮した水性塗料です。

系統

1液型水性ポリウレタン樹脂塗料

用途

建築内装、家具、一般木工、工芸品の上塗りなど

水の希釈率と粘度

水道水の希釈率	0%	5%
10℃での粘度	60	45
20℃ "	50	40
30℃ "	45	35

※ 数値はイワタカップのデータ (秒) です

※ 塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘度
スプレー	40~60秒

温度と乾燥時間

温度	20℃
指触乾燥	60分
指圧乾燥	2時間
しまり乾燥	4時間

一回の塗布量

約90~110 g/m²

使用上の注意

- (1) 使用前に塗料をよく攪拌してください。
- (2) 5℃以下での塗装や、多湿の際の塗装は硬化時間が極端に遅くなるだけでなく、塗膜性能が出なくなることがありますので、避けてください。
- (3) 塗装器具は、使用后直ちに水で洗浄してください。一度乾いてしまうと水や溶剤では落ちにくいので、ご注意ください。
- (4) 残塗料や洗浄廃液は、河川や下水などに捨てず、各自自治体が決めた処分方法に従って廃棄してください。
- (5) 本来の用途以外には、使用しないでください。