

塗膜性能試験表

令和 年 月 日

殿

 ユニオンペイント株式会社

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-61-8032

製品名 92-7410 EG1液アクア サンジング

--	--	--

試験項目		試験成績	試験方法
1	鉛筆硬度	B	鉛筆硬度 三菱エ 48 時間後
2	密着性	100/100	2mm 碁盤目クロスカット試験
3	寒熱繰り返し試験	合格	+60°C×2 時間、-20°C×2 時間 5 サイクル
4	耐水性	合格	水道水 24 時間スポット
5	耐シンナー性	痕跡	11-02 ラッカーシンナー 24 時間スポット
6	耐アルコール性	痕跡	60%エタノール水溶液 24 時間スポット
7	耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 24 時間スポット
8	耐アルカリ性	合格	5%炭酸ナトリウム水溶液 24 時間スポット
9	耐汚染性	マジック・黒	汚染物質を 24 時間スポットした後、ベンジンをウエスに付けて拭き取り。 ※マジック：油性マジックを使用 ※インキ：水性染料を使用
10		マジック・赤	
11		クレヨン・黒	
12		クレヨン・赤	
13		インキ・黒	
14		インキ・赤	
15		醤油	
16	ソース	合格	汚染物質を 24 時間スポットした後、水洗しウエスで拭き取り。
17	ウィスキー	合格	
備考	ナラ突き板に 2 度塗り塗布 1 週間後に試験		